

台灣谷登企業有限公司

Taiwan Golden ENT. CO., LTD.

導電布膠帶物性規格表

CONDUETIVE FABRIC TAPE SECIFCATION

| 品名 Article Name | 導電布膠帶 Conductive fabric tape | | 構造 Construction | |  |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--|
| 產品編號 Code | 85773 | | | | 導電布 Conductive Fabric 導電膠 Conductive adhesive 離型紙 Liner |
| 面層 Surface Material | | | 底紙 Liner | | |
| 項目 Items | 單位 Unit | 規格值 Spec Value | 項目 Items | 單位 Unit | 規格值 Spec Value |
| 材料物質 Article Matter | -- | 導電編織布 | 材料物質 Article Matter | -- | 牛皮紙 |
| 厚度 Thickness | mm | 0.13 | 厚度 Thickness | mm | 0.13 ±0.01 |
| 基重 Basic Weight | g/m ² | 72 ±7 | 基重 Basic Weight | g/m ² | 130 |
| 抗張力 Tensile Strength | Kg / 25mm | > 20 | 抗張力 Tensile Strength | kg / 25mm | >15 |
| 伸長率 Elongation | % | 30 ± 5 | 伸長率 Elongation | % | 0 |
| 表面阻抗 Surface Resist | Ω | 0.06 | 顏色 Color | -- | 白色 |
| 電磁波遮蔽率 EMI effectiveness (E-field,dB) | 100MHZ/dB | > 88 | 平滑度 Smoothness | -- | 佳 |
| 顏色 Color | -- | 淺灰色 | 印刷性 Printable | -- | 不良 |
| 產品物性與化性 Physical Properties & Chemical Prop | | | | | |
| 膠系 Adhesive Base | -- | 乳化型壓克力 | 耐候性 Weathering Resistance | -- | 良 |
| 膠厚 Coating Thickness | mm | 0.03 ±0.01 | 保持力 Holding power | inch / min | 750 |
| 初期力 Initial Tack | 7#/cm | 10 | 適用溫度 Temperature Range | ℃ | - 5~100 |
| 初期黏著力 Initial Adhesion | Kg / 25mm | ≥ 1.1 | 庫存條件 Storage Condition | ℃ / R.H | 25 / 75 |
| 黏著力 Adhesion | Kg / 25mm | ≥ 1.5 | 庫存有效期限 Storage Validity | month | |
| 膠面傳導阻抗 Coating Conductive Resistance | Ω | < 0.5 | 耐溶劑 Solvent Resistance | -- | 不良 |
| 抗張力 Tensile strength | Kg / 25mm | > | | | |

TEL : (07) 767-0299

FAX : (07)767-0313